

## DELTA ADHESIVES PCP-60 КЛЕЙ-РАСПЛАВ НА ОСНОВЕ ПОЛИОЛЕФИНА ДЛЯ УПАКОВКИ НА СКОРОСТНЫХ ЛИНИЯХ

### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Хорошая стабильность
- Слабовыраженный запах
- Разработан специально для использования в условиях жаркого климата и на высокоскоростных линиях

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеивание нелакированной бумаги, обычного и гофрированного картона и складывающихся коробок на высокоскоростной упаковочной машине (поднятие и закрытие картона, производство и запечатывание коробок, упаковка бумагой, производство поддонов, завертывание бумагой), прикрепление соломки для безалкогольных напитков на упаковку типа TetraPak.

### ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Температура обработки	160 – 190 °С
Температура в помещении и рабочих материалов	> 10 °С
Влажность склеиваемых элементов	0,8—10,0 %
Способ нанесения	Валок, форсунка
Время схватывания	Очень короткое
Время открытой выдержки	Очень короткое

### УПАКОВКА

Полиэтиленовые мешки весом 20 кг.

### ХРАНЕНИЕ

Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (10 – 25 °С) в закрытой оригинальной упаковке - 24 месяца.

### УКАЗАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с листом безопасности.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	Полиолефин
Цвет	Белый прозрачный
Внешний вид	Гранулы
Вязкость по Брукфильду Spindle 27/10 rpm (ASTM D562)	2 150 +/- 100 мПа.с при 160 °С
Плотность	0,87 +/- 0,05 г/см <sup>3</sup> (ASTM D1505/ISO 1183)
Точка размягчения	108 – 118 °С (ASTM D36/DIN 52 011 кольцо и шар)

### МАРКИРОВКА

НЕ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК ОПАСНЫЙ согласно последней редакции «Акта об опасных к перевозке и хранению материалов» («The Dangerous Goods Act»).

### РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуем регулярно проверять температуру в системе нанесения.

*Вышеуказанные данные, прежде всего, рекомендации относительно нанесения и использования продукта, основываются на знаниях и опыте работы нашей фирмы. Принимая во внимание возможность использования различных материалов в различных условиях работы, находящихся вне сферы нашего влияния, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить испытания продукта, с тем, чтобы его использование дало возможность применения желаемого способа производства и обеспечило необходимое качество обработки деталей. Правовая ответственность не может быть выведена ни из этих указаний, ни из устной консультации.*